

## 铁碳填料参数

- ※ 品牌：普茵沃润
  - 成分含量表：铁精粉 $\geq 70\%$       精焦煤 $\geq 20\%$
  - 金属催化剂 $\geq 5\%$     活化剂 $\geq 2\%$
- ※ 规格型号：2×3cm 扁圆型    空隙率 $\geq 65\%$
- ※ 物理强度=1000kg/cm<sup>2</sup>
- ※ 比表面积=1.2m<sup>2</sup>/g
- ※ 比重：1：1.1
- ※ 在 pH 值 3-4 条件下运行保证年损耗率 $\leq 15\%$ ，超出免费添加，保证正常使用不会板结，如果板结免费更换。
- ※ 使用寿命 $\geq 6$  年
- ※ 包装：25(±1)kg/袋（编织袋内覆膜）
- ※ 优良的品质取决于精选的原材料和独特的高温干馏炼焦工艺：无需掺加黏土，有效成分更高，产生固废更少；焦油挥发形成的 $\geq 65\%$ 的孔隙率，产品堆积密度 1.12kg/m<sup>3</sup>，节省工程用量 18-35%；铁粉均匀附着独特焦煤框架结构，使反应可控，从外到内填料逐层剥落，只要根据损耗添加而无需清理，节省使用成本。

我们出售的不仅仅是产品，还有信誉和品质！我们所出售的包含着强有力的技术支持和售后服务！我们的合作将达到共赢，更会给您带来质量和放心！

山东普茵沃润环保科技有限公司